

# MasterAir<sup>®</sup> 105

**Воздухововлекающая добавка для производства товарных бетонных смесей и транспортных бетонов с повышенной маркой по морозостойкости.**

## ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Линейка MasterAir<sup>®</sup> разработана для бетонных смесей с нормируемым воздухововлечением и строительных растворов. Добавки MasterAir<sup>®</sup> позволяют достичь вовлечения заданного объема воздуха и создать систему замкнутых равномерно распределенных по всему объему воздушных пор.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterAir<sup>®</sup> 105 — это воздухововлекающая добавка, на основе специального синтетического сырья для производства бетона с высокой устойчивостью к замораживанию и оттаиванию при строительстве транспортных зон.

Эффективно используется в промышленном и гражданском строительстве, в тех случаях, где к бетону предъявляются высокие требования по морозостойкости.

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

MasterAir<sup>®</sup> 105 уменьшает поверхностное натяжение воды для смешивания и образования микроскопических пор. MasterAir<sup>®</sup> 105 практически не влияет на процессы схватывания цемента. Гомогенная структура достигается за счет однородной пластичности во всей смеси.

На действие воздухововлекающих добавок, захватывающих воздух, можно влиять, добавляя к бетонным смесям другие группы действия, в частности, пластифицирующие бетонные добавки с эффектом пеногашения.

## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создает структуру замкнутых микропор необходимых для повышения морозостойкости бетона
- Эффективно работает со всеми типами цементов и пластифицирующих добавок;
- Эффективно работает со всеми типами заполнителей, включая мелкие пески и отсевы
- Не оказывает влияния на процесс схватывания;
- Снижает возможность расслоения бетонной смеси;
- Улучшает реологию бетонной смеси.

## ДОЗИРОВКА

Общая рекомендуемая дозировка 0,1-1,0 % от массы цемента. Точное количество добавки зависит от применяемых материалов (включая добавки пластификаторы) и его следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третьей воды), либо в готовую бетонную смесь после введения всей воды затворения. Не рекомендуется добавлять с помощью одного и того же дозатора с другими добавками.

Если применяются другие добавки, MasterAir<sup>®</sup> 105 вводится в последнюю очередь, после введения всех добавок. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки. Для каждого конкретного случая применения нужно предварительно определить дозировки в лаборатории и регулярно проверять содержание воздуха при изготовлении бетонных смесей время перемешивания после введения добавки.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

MasterAir<sup>®</sup> 105 совместим с модификаторами вязкости MasterMatrix<sup>®</sup>, добавками серии MasterLife<sup>®</sup>.

MasterAir<sup>®</sup> 105 совместим с пластифицирующими добавками серии MasterGlenium<sup>®</sup>, MasterReobuild<sup>®</sup>), MasterPozzolith<sup>®</sup>, но дозировка и эффективность могут отличаться в зависимости от используемого пластификатора.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Жидкость темно-коричневого цвета
Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	1010 ± 10
Водородный показатель, pH	6 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

## УПАКОВКА

MasterAir<sup>®</sup> 105 поставляется в 20 кг канистрах и в 1000 кг контейнерах.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному

## MasterAir<sup>®</sup> 105

### **Воздухововлекающая добавка для производства товарных бетонных смесей и транспортных бетонов с повышенной маркой по морозостойкости.**

повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на

кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. MasterAir<sup>®</sup> 105 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте [www.master-builders-solutions.ru](http://www.master-builders-solutions.ru)

ООО «МБС Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779  
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865  
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763  
E-mail: [stroyist@mbcc-group.com](mailto:stroyist@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.ru](http://www.master-builders-solutions.ru)

DR

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира